

Technisches Datenblatt

Flex 88

Allgemeine Eigenschaften			
Werkstoffbezeichnung	Flex 88		
Werkstofffarbe(n)	violettblau (3015)		
Rohstoffgruppe	PE-UHMW ultrahochmolekulares Polyethylen		
Molekulargewicht (Mittlere molare Masse)	9,2 Mio.		
Mechanische Eigenschaften	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte	g/cm ³	DIN EN ISO 1183	0,96
Zugfestigkeit			23
Shore-Härte D 15s-Wert	Skala D	DIN EN ISO 868	64 - 69
Kugeldruckhärte 30s-Wert	MPa	DIN ISO 2039 Teil 1	48
Reißfestigkeit	MPa	DIN EN ISO 527	> 40
Reißdehnung	%	DIN EN ISO 527	350
Elastizitätsmodul	MPa	DIN EN ISO 527	~ 650
Kerbschlagzähigkeit (Charpy)	kJ/m ²	DIN EN ISO 179	> 80 - 105
Verschleißfestigkeit	%	Sand Slurry Verfahren	~ 70
Reibungskoeffizient (zu Stahl)	μ		~ 0,1
Thermische Eigenschaften	Einheit	Prüfmethode	Wert
Formbeständigkeit in der Wärme	°C	DIN 53461	47
Vicat-Erweichungstemperatur	°C	DIN EN ISO 306	79
Kristallitschmelzbereich	°C	DIN EN ISO 11357	130 - 135
Wärmeleitfähigkeit bei 23° C	W / (K * m)	DIN 52612	~ 0,6
Spezifische Wärme bei 23° C	kJ / (K * Kg)		1,8
Längenausdehnungskoeffizient bei 23° C	10 ⁻⁵ * (1/K)	DIN ISO 11359	10
Brandverhalten		UL 94	HB
Anwendungstemperatur (min.)	°C		- 260
Anwendungstemperatur (dauernd)	°C		+ 80
Feuchtigkeitsaufnahme	%		< 0,01
Elektrische Eigenschaften	Einheit	Prüfmethode	Wert
Spezifischer Durchgangswiderstand	Ω * cm	IEC 60093	10 ¹²
Spezifischer Oberflächenwiderstand	Ω	IEC 60093	10 ¹²
Durchschlagfestigkeit	KV/mm	IEC 60243	45
Lebensmittelkonformität			
FDA	-		
EU	-		

Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen für alle Fragen zur Verfügung.

Weitere Informationen zu unseren Materialqualitäten finden Sie im Internet unter www.wefapress.com/de/materialien.

Alle genannten Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Durch die in den Datenblättern enthaltenen Informationen werden bestimmte Eigenschaften weder vereinbart noch zugesichert. Die Entscheidung über die Eignung eines Werkstoffes für einen konkreten Einsatzzweck obliegt dem jeweiligen Anwender. Änderungen der angegebenen Daten sind vorbehalten.

Die als „Food Secure Product“ (FSP) gekennzeichneten Werkstoffe entsprechen den Bestimmungen der Verordnungen (EU) Nr. 10/2011 sowie Nr. 1935/2004.